

ТОО «BBC Company»

Геомембрана HDPE

№	Наименование показателя	Значение показателя для геомембраны					
		0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5
1	Толщина (минимальная средняя), мм	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5
2	Стандартный размер рулона [*] , м	5,0*100,0	5,0*100,0	5,0*80,0	5,0*50,0	5,0*50,0	5,0*50,0
3	Тип сырья	HDPE(ПЭНД - полиэтилен низкого давления высокой плотности)					
4	Плотность сырья г/см ²	>0,932	>932	>0,932	>0,932	>0,932	>0,932
5	Плотность мембраны г/см ²	0,940-0,960	0,940-0,960	0,940-0,960	0,940-0,960	0,940-0,960	0,940-0,960
6	Содержание сажи, %	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0
7	Разрывная нагрузка, кН/м	25,0	26,5	27,0	40,0	53,0	65,0
8	Относительное удлинение при разрыве	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000
9	Сопротивление динамическому продавливанию(проколу), Н	290	450	470	670	820	940
10	Водонепроницаемость, водопоглощение, %	0		0	0	0	0
11	Паропроницаемость, (м ² хчх Па)/мг	0		0	0	0	0
12	Химическая стойкость	pH 0,5-14	pH 0,5-14	pH 0,5-14	pH 0,5-14	pH 0,5-14	pH 0,5-14
13	Стойкость к воздействию отрицательной температуры	-70°C	-70°C	-70°C	-70°C	-70°C	-70°C



Адрес: РК, г.Алматы,
пр.Райымбека 212/2,
Офис 203
Тел/факс: +7 (727) 330-03-59
E-mail: bbc.ltd.alm@gmail.com