

Gazpromneft Grease LX EP 2

Высокотемпературная смазка для сверхвысоких нагрузок на основе литиевого комплексного загустителя

Применение

Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках. Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании.

Свойства и эксплуатационные характеристики:

- Высокие эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -30°C до +160°C.
- Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению.
- Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых средах, таких как влага, холодная или горячая вода.
- Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.

Характеристики

Типовые показатели	Метод	Gazpromneft Grease LX EP 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 2 Р-30
Класс NLGI		2
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	ASTM D217	265-295
Диапазон рабочих температур, °С		от -30 до +160
Цвет	Визуальный	Синий
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое комплексное мыло
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	220
Содержание мыла, %	Расчетное	-
Температура каплепадения, °С	ASTM D566	>250
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°C	DIN 51811	1А
Испытания на коррозию Епсog, дистиллированная вода	ASTM D6138	Пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266 DIN 51350 5	0,4
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ASTM D2596 DIN 51350 4	2800

Ed. 03/2011

